



TECHNICKÝ LIST

ADIPLAST-P

výr. č.: 2 02445

Speciální těsnicí přísada k přípravě vysoce kvalitních omítek

Vlastnosti:

- suchá prášková směs
- plastifikační účinek
- zvyšuje odolnost vůči agresivním látkám
- snižuje množství absorbované vody
- velmi dobře hydrofobizuje omítku
- zvyšuje podíl vzduchových pórů v omítce, a tím i její schopnost absorbovat soli
- bez obsahu chloridů

Oblasti použití:

ADIPLAST-P je normálně tuhnoucí těsnicí přísada, která se používá při výrobě vodotěsných omítek na stěny a fasády, působí i proti zatékání. Přidáním ADIPLASTu-P se významně snižuje riziko škod způsobených vlhkostí a životnost stavby se výrazně prodlužuje.

Technické údaje:

Konzistence: prášek
Barva: šedá
Spotřeba materiálu: 1-2 % obsahu pojiva
(cca 250-500 g na 25 kg cementu)
Dodávané balení: 1 kg a 25 kg
Skladování: v chladu a suchu, chránit před
přímým slunečním zářením, 12
měsíců v uzavřeném originálním
obalu, po otevření ihned
spotřebovat




Zpracování:

Dávkované množství ADIPLASTu-P se přidává do směsi písků s cementem resp. do směsi písků, vápna a cementu (ne do čistě vápenných omítek!) ještě před přidáním vody a důkladně se smíchá. Jelikož přípravek má plastifikační účinek, je třeba odpovídajícím způsobem snížit množství záměsové vody. Doba míchání směsi je podle typu konkrétního míchadla cca 2-3 minuty.

Výsledky zkoušek:

Zkušební podmínky:

omítková malta 1 : 6 (cement : normovaný písek)
hodnota rozlití cca 145 mm
skladování při +20 °C/ 65 % rel. vzdušné vlhkosti



Upozornění:

Předpokladem je kamenivo požadované kvality. Doporučujeme ověřit dle příslušných předpisů a požadavků vhodnost výrobku pro konkrétní použití.

Dodržujte platný bezpečnostní list dle směrnic ES!

GISCODE: BZM 02