

TECHNICKÝ LIST

ASOCRET-BM

Výr. č.: 205518

Malta k vyplňování vrtů a dutin

Vlastnosti:

- suchá maltová směs
- vysoká tekutost
- vytvrzuje bez smrštění
- vysoce kapilárně nasáková

Oblasti použití:

ASOCRET-BM se používá k vyplňování dutin ve zdivu, zejména při vytváření dodatečné horizontální clony v silně narušeném zdivu. Vytvrtené otvory je třeba po vyplnění injektážní tekutinou, např. AQUAFINem-F, uzavřít ASOCRETem-BM.

Zaplňování dutin lze provádět pod tlakem nebo beztlakově.

Technické údaje:

Báze:	vápno/cement
Barva:	šedá
Velikost zrna:	$\leq 0,5$ mm
Objemová hmotnost sypaná:	$0,9$ kg/dm ³
Konzistence čerstvé malty:	cca. 30 cm
Spotřeba materiálu:	1,4 kg na l dutiny
Objemová hmotnost:	2 kg/dm ³
Doba zpracovatelnosti:	1 hodina při +20 °C
Teplota podkladu:	+5 °C do +30 °C
Pevnost:	1 den = 4 N/mm ² 7 dní = 10 N/mm ² 28 dní = 15 N/mm ²
Skladování:	v chladu a suchu 12 měsíců v originálně zabaleném balení, porušené balení co nejrychleji spotřebujte
Dodávané balení:	25 kg papírové pytle

Podklad:

Vyplňovaný podklad nesmí obsahovat sádku. Stávající vrtý je třeba očistit od vrtné drti.

Zpracování:

ASOCRET-BM smíchat v míchačce (cca. 300–700 otáček za minutu) s vodou z vodovodu (cca. 8 l) cca. 2–3 minuty na tekutou hmotu... Namíchaný ASOCRET-BM se aplikuje beztlakově nebo tlakovým přístrojem vyvrtanými otvory do zdiva.

Při vytváření dodatečné horizontální clony se musí nejdříve nechat ASOCRET-BM ztuhnout. V tomto případě se musí zaplněné otvory cca. po 16–24 hodinách znovu odvrtnat kvůli další aplikaci injektážní tekutiny. Stěny, které drží sádku nejsou pro ošetření vhodné.

Upozornění:

- neošetřované části ploch je třeba chránit před působením ASOCRETu-BM

Dodržujte prosím opatření uvedená v platném bezpečnostním listu!

GISCODE: ZP1