

Malech

Mikromletý akrylátový základní nátěr ve vodní disperzi



OBLASTI VYUŽITÍ

Malech se používá jako základní nátěr na zděné povrchy (např. beton nebo opravy cementovou maltou) před nanesením barevného nátěru **Elastocolem** nebo **Elastocolem Rasante**, jako regulátor absorpce podkladu a katalyzátor přilnavosti. **Malech** také lze použít v cyklu systému **Aquaflex** na trvalé zalití azbestu jako základní nátěr před nanesením vrstvy **Aquaflexu**.

Příklady využití

- Jako základní nátěr na dobře vyzrálé nové nebo staré omítky, pokud nejsou poničené, před nanesením **Elastocoloru** nebo **Elastocoloru Rasante**.
- Jako základní nátěr na starou vrstvu barvy, i když se trochu drolí, před nanesením **Elastocoloru** nebo **Elastocoloru Rasante**.
- Jako základní nátěr před nanesením **Elastocoloru** nebo **Elastocoloru Rasante** na povrchy, které se musí ošetřit v uzavřených nebo špatně větraných podmínkách, protože **Malech** je bez zápachu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Malech je mikromletý základní nátěr na bázi akrylátových pryskyřic ve vodní disperzi. Po nanesení penetruje lépe než běžné nátěry na vodní bázi. **Malech** je bez zápachu a neobsahuje rozpouštědla, proto ho lze používat v uzavřených nebo nedostatečně větraných prostorách.

Složení **Malechu** zajišťuje zpevnění drolivého povrchu, který je určen k nátěru. Díky schopnosti **Malechu** penetrovat hluboko pod povrch, dochází ke zpomalení

tvorby výkvětu.

UPOZORNĚNÍ

- **Malech** nepoužívejte na kovové povrchy.
- **Malech** nenanášejte na mokré povrchy.
- **Malech** nenanášejte při teplotě nižší než +10°C.

NÁVOD K PŘÍPRAVĚ

Příprava podkladu

Nové povrchy, které jsou určeny k nátěru nebo malé opravy maltou musí být vyzrálé, dokonale čisté, soudržné a suché. Odstraňte z povrchu všechny stopy oleje, mastnoty a nesoudržného materiálu. Utěsněte jakékoli porézní části a vyrovnejte všechny nerovnosti podkladu.

Příprava výrobku

Malech je přímo připraven k použití. Doporučuje se zředit **Malech** polovičním množstvím vody, aby se předešlo zeskelnatění podkladů, které nejsou příliš absorpční.

Nanášení

Před použitím **Malech** zamíchejte a nanášejte štětcem, válečkem nebo nástřikem.

Nejméně 12 hodin chraňte před deštěm. Na povrch ošetřený **Malechem** se může barevný nátěr nanášet po 4-24 hodinách v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Čištění

Štětce, válečky nebo nářadí pro nástřik (bezvzdušné) by

TECHNICKÁ DATA (běžné hodnoty)

POPIS VÝROBKU

Konzistence:	tekutina
Barva:	průhledná
Objemová hmotnost:	1,0 kg/l
Konečná viskozita, +20°C, #1-100 otáček za minutu [mPa·s]:	20
Obsah sušiny:	15 %
Skladování:	12 měsíců na v původním obalu
Zdravotní závadnost dle EEC 88/379:	žádná
Celní zařazení:	3903 90 00

POPIS VÝROBKU

Doba schnutí:	12 hodin při +20°C
Čekací doba před nanesením barevného nátěru:	od 4 do 24 hodin v závislosti na povětrnostních podmínkách
Pracovní teplota:	od +5°C do +35°C

se měly čistit dříve než **Malech** zavadne.

SPOTŘEBA

100-150 g/m² v závislosti na pórovitosti podkladu.

BALENÍ

Nádoby po 10 kg.

SKLADOVÁNÍ

Malech lze skladovat 24 měsíců v na suchém místě v původním obalu při teplotě mezi +5°C a +30°C.

UPOZORNĚNÍ

Výše uvedené návody a předpisy vycházejí z našich nejlepších zkušeností a je nutno je dodržovat. Tyto návody považujeme za indikativní a musí být potvrzeny praktickým použitím výrobku. Z tohoto důvodu doporučujeme předem posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z používání výrobku.

**Další údaje o výrobku
jsou k dispozici
na požádání**



PARTNER VE STAVEBNICTVÍ

MAPEI GROUP MÁ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (Kvality, Ochrany životního prostředí a Bezpečnosti)

MAPEI S.p.A. - ITALY	MAPEI CORP - U.S.A.	MAPEI FAR EAST Pte Ltd MAPEI MALAYSIA SDN BHD	MAPEI s.r.o. - CZECH REP.				
MAPEI FRANCE	MAPEI INC - CANADA	RESCON MAPEI AS - NORWAY	MAPEI Kft. - HUNGARY	MAPEI ARGENTINA S.A.	MAPEI SUISSE SA		

www.mapei.com