

— VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

Malta pro vnitřní / vnější omítku (GP) podle EN 998-1, kategorie CS II a W _c 0			
Pevnost v tlaku (kategorie CS II)	1,5 až 5,0 MPa	Reakce na oheň	tř. A1
Přidržitost – způsob odtržení (FP)	min. 0,2 MPa (FP: B)	Objemová hmotnost zatvrdlé malty	1200-1500 kg/m ³
Kapilární absorpce vody (kategorie W _c 0)	není předepsána	Tepelná vodivost ($\lambda_{10, dry}$)	max. 0,48 W/m.K *)
Koeficient propustnosti vodní páry (μ)	max. 15	Doba zpracovatelnosti	min. 2 hod.
Trvanlivost – počet cyklů **)	min. 10		
*) tabulková hodnota (P = 50 %)			
**) zkouška mrazuvzdornosti malty podle ČSN 72 2452			

— KERAMICKÉ TVÁRNICE AKUSTICKÉ NA PĚNU TL. 200 MM

Rozměr tvárnice	497x200x249mm
Objemová hmotnost	750kg/m ³
pevnost v tlaku	10MPa
vzduchová neprůzvučnost	46dB
součinitel prostupu tepla bez omítek zdiva	U = 1,03 [W/m2K]
Požární odolnost	EI 60 DP1
Třída reakce na oheň	A1

— VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 18mm

ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST MIN. 47 dB

— KERAMICKÉ TVÁRNICE NA PĚNU TL. 115 MM

Rozměr tvárnice	497x115x249mm
Objemová hmotnost	750kg/m ³
pevnost v tlaku	10MPa
vzduchová neprůzvučnost	40dB
součinitel prostupu tepla bez omítek	U = 1,34 [W/m2K]
Požární odolnost	EI 60 DP1
Třída reakce na oheň	A1

— VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

Malta pro vnitřní / vnější omítku (GP) podle EN 998-1, kategorie CS II a W _c 0			
Pevnost v tlaku (kategorie CS II)	1,5 až 5,0 MPa	Reakce na oheň	tř. A1
Přidržitost – způsob odtržení (FP)	min. 0,2 MPa (FP: B)	Objemová hmotnost zatvrdlé malty	1200-1500 kg/m ³
Kapilární absorpce vody (kategorie W _c 0)	není předepsána	Tepelná vodivost ($\lambda_{10, dry}$)	max. 0,48 W/m.K *)
Koeficient propustnosti vodní páry (μ)	max. 15	Doba zpracovatelnosti	min. 2 hod.
Trvanlivost – počet cyklů **)	min. 10		
*) tabulková hodnota (P = 50 %)			
**) zkouška mrazuvzdornosti malty podle ČSN 72 2452			