


- SANACE FASÁD:**
- SE 01 - SANACE OMÍTKY, NEPOŠKOZENÉ, OČIŠTĚNÍ  
- očistit omítku volným tryskáním s regulováním tlakem (pískovačka s tryskou, max. Sbar, abrazivo - struska nebo korund 180)
- SE 02 - SANACE OMÍTKY, NESOLIDNÉ, VYPOLKĚ  
- šetrně odstranit zbytky omítky a proskrábnout spáry do hl. 2cm  
- namočení zdiva, nanesení omítkové směsi (podrobnější popis a složení viz technická zpráva):  
- 1.fáze - podhoz řídlí směsi omítky bez pigmentu a slídy, mírně nechat zavadnout  
- 2.fáze - doplnit probarvenou směsí dle receptury cca 0,5cm přes povrch původních omítek  
- následující den - stržení škrabkou na břizolit  
- během schnutí mírně vlhčit  
- pozn. na tělocivně použít jemnější písek (viz tech. zpr.)
- SE 03 - SANACE OMÍTKY, POŠKOZENÉ, OPADANÉ NA ZDIVO  
- z opadancích míst šetrně odstranit zbytky omítky a proskrábnout spáry do hl. 2cm  
- namočení zdiva, nanesení omítkové směsi (podrobnější popis a složení viz technická zpráva):  
- 1.fáze - podhoz řídlí směsi omítky bez pigmentu a slídy, mírně nechat zavadnout  
- 2.fáze - doplnit probarvenou směsí dle receptury cca 0,5cm přes povrch původních omítek  
- následující den - stržení škrabkou na břizolit  
- během schnutí mírně vlhčit  
- pozn. na tělocivně použít jemnější písek (viz tech. zpr.)
- SE 04 - SANACE OMÍTKY, NEVHODNÉ NOVODOBÉ VRSTVY  
- šetrně odstranit nevhodné doplněné omítky / nátěry, pokud půjde vrstva až na zdivo proskrábnout spáry do hl. 2cm  
- namočení zdiva, nanesení omítkové směsi (podrobnější popis a složení viz technická zpráva):  
- 1.fáze - podhoz řídlí směsi omítky bez pigmentu a slídy, mírně nechat zavadnout  
- 2.fáze - doplnit probarvenou směsí dle receptury cca 0,5cm přes povrch původních omítek  
- následující den - stržení škrabkou na břizolit  
- během schnutí mírně vlhčit  
- pozn. na tělocivně použít jemnější písek (viz tech. zpr.)
- SE 05 - SANACE REZŇÉHO ZDIVA, NEPOŠKOZENÉ, OČIŠTĚNÍ  
- očistění volným tryskáním s regulováním tlakem (pískovačka s tryskou, max. Sbar, abrazivo - struska nebo korund 180)  
- doplnění poškozených hran chel tmelem namíchaným přesně dle odebraného úlomku  
- spárování sjednotit barevně lazurním nátěrem, barevnost bude vyzvorkována, materiál bude vybrán restaurátorským dohledem
- SE 06 - SANACE REZŇÉHO ZDIVA, POŠKOZENÉ  
- chýly vypadlé nebo poškozené z větší části než 1/6 doplnit starými chýli identické barevnosti z místních zdrojů v případě použití nových chýl budou chýly vyrobeny na zakázku, shodné kvality, složení, struktury, odolnosti a barevnosti jako chýly stávající  
- očistění volným tryskáním s regulováním tlakem (pískovačka s tryskou, max. Sbar, abrazivo - struska nebo korund 180)  
- doplnění poškozených hran chel tmelem namíchaným přesně dle odebraného úlomku  
- spárování sjednotit barevně lazurním nátěrem, barevnost bude vyzvorkována, materiál bude vybrán restaurátorským dohledem
- SE 07 - SANACE KAMENNÉ PODEZDÍVKY, NEPOŠKOZENÁ, OČIŠTĚNÍ  
- vyvadlé kameny doplnit identickým kamenem (amfibolitem, podrobněji viz technická zpráva)  
- spárování podezdívky bude opraveno a doplněno spárovací hmotou na bázi hydraulického vápna
- SE 08 - SANACE KAMENNÉ PODEZDÍVKY, DROBNÉ OPRAVY A DOPLNĚNÍ, OČIŠTĚNÍ  
- vyvadlé kameny doplnit identickým kamenem (amfibolitem, podrobněji viz technická zpráva)  
- spárování podezdívky bude opraveno a doplněno spárovací hmotou na bázi hydraulického vápna
- SE 09 - SANACE LEMOVÁNÍ Z UMĚLÉHO KAMENE, NEPOŠKOZENÉ, OČIŠTĚNÍ  
- očistit umělý kámen volným tryskáním s regulováním tlakem (pískovačka s tryskou, max. Sbar, abrazivo - struska nebo korund 180)
- SE 10 - SANACE LEMOVÁNÍ Z UMĚLÉHO KAMENE, OPADANÉ NA ZDIVO  
- nanést směs pro umělý kámen (píský, minerální hydraulické pojivo, organické přísady do 0,2%, složení podrobněji viz technická zpráva), před úplným zatvrdnutím směs stržena šálíkou a na lemech vytvořeno charakteristické vroubkování dístem  
- na závěr barevná patina provedení restaurátorem práškovými pigmenty v pojivu pro sčelení barevnosti
- SE 11 - OBNOVA KAMENNÝCH PRVKŮ - 2 PÍSKOVCOVÉ VÁZY  
- RESTAURÁČSKÝ REŽIM  
- očistit (zábalem s destilovanou vodou případně 10% uhlíkatu anorganického v nosiči Tylose)  
- doplnění poškozených míst vápennými tmelem, barevnost a zrnitost bude napodobivě navazovat na originál, bude vyzvorkováno a odsouhlaseno na stavbě
- SE 12 - OBNOVA 22 POLÍ SGRAFITOVÉ VÝZDOBY  
- RESTAURÁČSKÝ REŽIM  
- očistit zábal s destilovanou vodou (případně 10% uhlíkatu anorganického v nosiči Tylose)  
- doplnění poškozených míst vápennými tmelem, barevnost a zrnitost bude napodobivě navazovat na originál, bude vyzvorkováno a odsouhlaseno na stavbě
- SE 13 - SANACE OMÍTKY - VĚŽ, BEZPŘOSTŘEDNÍ OKOLÍ OKEN  
- očistit povrch volným tryskáním s regulováním tlakem (pískovačka s tryskou, max. Sbar, abrazivo - struska nebo korund 180)  
- silikátový nátěr v barevnosti odpovídajícím břizolitovým plochám (odstín NCS S2030-Y60R, bude vyzvorkován a odsouhlasen na stavbě), 2 vrstvy  
- porušené části fasády ze železobetonu, sanace odhalených armatur např. systém BetafORM, včetně ošetření betonářské oceli speciálním nátěrem s pasivačními účinky
- SE 14 - SANACE 4 AKROTERIÍ POD VĚŽI  
- očistit omítku volným tryskáním s regulováním tlakem (pískovačka s tryskou, max. Sbar, abrazivo - struska nebo korund 180)  
- sanace pohledového železobetonu - porušené části odhalených armatur sanovat např. systémem BetafORM, včetně ošetření betonářské oceli speciálním nátěrem s pasivačními účinky  
- ponechány bez nátěru

- LEGENDA:**
- SE 01 - SANACE OMÍTKY- BŘIZOLITU, NEPOŠKOZENÉ, OČIŠTĚNÍ
- SE 02 - SANACE OMÍTKY - BŘIZOLITU, POŠKOZENÉ ZATEKÁNÍM, PUVĚTRNOSTÍ, OČIŠTĚNÍ TMAVÉ KRUSTY
- SE 03 - SANACE OMÍTKY - BŘIZOLIT, POŠKOZENÉ, OPADANÉ NA ZDIVO
- SE 04 - SANACE OMÍTKY - BŘIZOLIT, NEVHODNÉ NOVODOBÉ VRSTVY
- SE 05 - SANACE REZŇÉHO ZDIVA, NEPOŠKOZENÉ, OČIŠTĚNÍ
- SE 06 - SANACE REZŇÉHO ZDIVA, POŠKOZENÉ
- SE 07 - SANACE KAMENNÉ PODEZDÍVKY, NEPOŠKOZENÁ, OČIŠTĚNÍ
- SE 08 - SANACE KAMENNÉ PODEZDÍVKY, DROBNÉ OPRAVY A DOPLNĚNÍ, OČIŠTĚNÍ
- SE 09 - SANACE LEMOVÁNÍ Z UMĚLÉHO KAMENE, NEPOŠKOZENÁ, OČIŠTĚNÍ
- SE 10 - SANACE LEMOVÁNÍ Z UMĚLÉHO KAMENE, OPADANÉ NA ZDIVO
- SE 11 - OBNOVA KAMENNÝCH PRVKŮ - 2 PÍSKOVCOVÉ VÁZY
- SE 12 - OBNOVA 22 POLÍ SGRAFITOVÉ VÝZDOBY
- SE 13 - SANACE OMÍTKY - VĚŽ, BEZPŘOSTŘEDNÍ OKOLÍ OKEN
- SE 14 - SANACE 4 AKROTERIÍ POD VĚŽI
- MĚDĚNÁ KRYTINA, KLEMPŘINA
- KLEMPŘSKÉ PRVKY
- VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ
- VÝPLNĚ DVĚŘNÍCH OTVORŮ
- KLEMPŘSKÉ PRVKY OZNAČENÍ ODSTRAŇOVANÝCH
- KLEMPŘSKÉ PRVKY OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH
- KOVÁŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ PRVKY
- OSTATNÍ PRVKY



±0,000 = xxx.xx m. n. m. B.p.v. Č. PARC. 1323, 2019, 3355, 2532/1, 2532/2, 2534/3, K.Ú. KOLÍN

AUTOR NÁVRHU:	VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Ing. arch. Jakub Masák	Ateliér Masák & Partner s.r.o.; Ing. arch. Karolína Zedníčková Ing. arch. Jaroslav Svěrek	Ing. arch. Jakub Masák autORIZOVANÝ ARCHITEKT č. autorizace: 03086	Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6-Bubeneč, IČ: 27086631
HIP:			
Václav Jankovský, Dis.			
STAVEBNÍK: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín, 280 12, IČ: 00235440			STUPĚN PROJEKTU: DPS Č. PARÉ:
AKCE: REVITALIZACE AREÁLU GYMNAZIA MĚSTA KOLÍN 1. ETAPA - OBNOVA FASÁD			DATUM: 09/2017 MĚŘITKO: 1:100
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU			ČÁST: D.1
VÝKRES: POHLED F2 JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV, ODSTRAŇOVANÉ			Č. VÝKRESU: D.1.1.b.02